



### DESCRIPCION

Easy Color Anticorrosivo es una pintura anticorrosiva a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos. Es de fácil aplicación, rápido secado y tiene muy buena adhesión a superficies metálicas debidamente preparadas. Puede aplicarse en exteriores o interiores, dejando un acabado brillante que no necesita ser lijado para recubrir con pintura de agua o aceite.

### VENTAJAS

Buena protección contra la oxidación. • Fácil aplicación. • Acabado satinado y brillante • Libre de plomo y mercurio • Acabado satinado

### USOS Y APLICACIONES

Easy Color Anticorrosivo puede aplicarse sobre superficies interiores o exteriores de hierro o acero tales como estructuras, cerchas o polines, verjas, rejas, portones, maquinaria, tubería, etc. No se recomienda aplicar sobre aluminio o galvanizado. Estructural puede aplicarse a brocha, rodillo, o pistola, teniendo cuidado que la pintura cubra completamente toda irregularidad, cavidad o soldadura de la superficie.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de grasa, aceite, u óxido y deben pintarse el mismo día que se limpian.

Para una buena limpieza se recomienda utilizar solvente industrial X para eliminar suciedades y grasas; el óxido se puede remover usando un cepillo de alambre, lija o herramientas mecánicas, una solución de ácido fosfórico puede ayudar a la remoción.

### SECADO

El secado al tacto es de 30 minutos aproximadamente y el curado de la pintura es de 2-3 horas aproximadamente. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

### RECOMENDACIONES

Todos los instrumentos para la aplicación deben lavarse inmediatamente y las salpicaduras limpiarlas en el momento.

### RENDIMIENTO

El rendimiento es de 40 – 50 m<sup>2</sup>/galón. El rendimiento está en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

### REDUCCION

Agite cuidadosamente la pintura antes de diluir. Para aplicar a pistola diluya con 25% de nuestro SOLVENTE MINERAL (1/8 de galón de solvente mineral por galón de pintura).

### PRESENTACIONES DISPONIBLES

1/4 de Galón.  
1 Galón.  
Cubeta de 5 galones.  
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

