



DESCRIPCIÓN

Es una pintura anticorrosiva a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos. Esta formulada para proveer a las superficies de hierro o acero, expuestas o no a la intemperie, una excelente protección contra la oxidación. Es de fácil aplicación, y tiene muy buena adherencia a superficies metálicas debidamente preparadas. Puede aplicarse en exteriores o interiores. La formulación de nuestra línea le permite ser una buena opción cuando el factor económico es de mucha importancia sin verse afectada la función de proteger la superficie.

VENTAJAS

- Económico
- Muy buena protección contra la oxidación
- Fácil aplicación
- Buen cubrimiento
- Acabado brillante
- Libre de plomo y mercurio
- Compatible con el Medio Ambiente

USOS Y APLICACIONES

Puede aplicarse sobre superficies interiores o exteriores, de hierro o acero, tales como estructuras, verjas, rejas, portones, maquinaria, tubería o cualquier otra estructura. No se recomienda aplicar sobre aluminio o galvanizado. Debe mezclarse cuidadosamente el contenido del envase hasta tener una consistencia homogénea.

Puede aplicarse a brocha, rodillo, o pistola, teniendo cuidado que la pintura cubra completamente toda irregularidad, cavidad o soldadura de la superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de grasa, aceite, u óxido y deben pintarse el mismo día que se limpian.

SECADO.

La primera mano seca al tacto en 25-30 minutos, el tiempo de curado de la pintura 3- 4 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar nuestro Solvente Mineral para eliminar suciedades y grasas; el óxido se puede remover usando un cepillo de alambre, lija o herramientas mecánicas, una solución de ácido fosfórico puede ayudar a la remoción.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 30- 40 m²/galón. El rendimiento esta en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

REDUCCION

Agite cuidadosamente la pintura antes de diluir. Para aplicar a pistola diluya con SOLVENTE MINERAL de hasta 1/8 de galón por galón de pintura.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

¼ de Galón

1 Galón

Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

