

HOJA DE DATOS TÉCNICOS**EASY COLOR SPRAY METÁLICO***PINTURA EN AEROSOL DE SECADO RÁPIDO***DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

EASY COLOR SPRAY METÁLICO es una pintura alquídica en aerosol de secado rápido, de alta retención de brillo y con un acabado ideal para proteger, restaurar y decorar diferentes superficies de: metal, madera, cerámica o mampostería. Posee una gama de colores en acabados lisos, metálicos brillantes y mates.

Ventajas

- Fácil de aplicar
- Secado rápido al tacto
- Alto cubrimiento
- Durable y resistente
- Uso interior y exterior
- No daña la capa de ozono

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colores	Variados (Mate, Brillante, Neón, Anticorrosivo)
% Sólidos por Volumen	-
% Sólidos por Peso	-
Espesor Recom. de Película Húmeda por Capa	3 mils / 75 micrómetros
Espesor Recom. de Película Seca por Capa	1 – 1.25 mils / 25 – 30 micrómetros
Cubrimiento Teórico	1.40 m ² por aerosol / El rendimiento está en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar ya sea lisa o rugosa, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de película seca.
Tiempos de Secado @ 25°C/50% Humedad Relativa	15 – 20 minutos al tacto / 1 horas para secado. Tiempos pueden variar dependiendo de temperatura, humedad y velocidad del viento.
Tiempo Máximo de Almacenamiento	3 años a partir de fecha de elaboración. En condiciones adecuadas de almacenamiento entre 15 a 35°C.
Reducción / Solvente de Limpieza	Reducción no posible / Limpieza con Thinner o Acetona si aún no ha secado la aplicación
Tipo de Curado	Oxidación

USOS RECOMENDADOS

Super Spray Aerosol se adhiere fácilmente a superficies como:

- **Block**
- **Concreto**
- **Ladrillo**
- **Asbesto**
- **Cartón**
- **Madera**
- **Metal**
- **Cerámica**
- **Mampostería**

Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar dos a tres capas de pintura, ya sea con brocha, rodillo o pistola; teniéndose en todos los casos el debido cuidado de que quede bien distribuida sobre la superficie que se pinta.

Recomendaciones

Cuando termine de pintar, invierta el aerosol y oprima el actuador hasta que solo salga gas. Esto evitará la obstrucción del aerosol para aplicaciones posteriores.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre de la Prueba	Método Usado	Resultados de la Pintura
Peso neto de Pintura en Lata	Propio	283g
Peso por Galón (Kg/Gal)	ASTM D1475	3.2 – 3.4 Kg/Gal.
Adhesión	ASTM D3359	98%
Brillo a 60°	ASTM D523	75 – 80% (Brillante); <15% (Mate)
Tiempo de Secado al Tacto	ASTM D1640	15 – 20 minutos

INFORMACIÓN DE COMPOSICIÓN

Tipo de Vehículo	Resina alquídica de secado rápido con curado oxidativo.
-------------------------	---

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Agitar por un minuto aproximadamente hasta que suene el agitador interno. Hacerlo antes y durante la aplicación. Aplicar a 30 cm de la superficie. Pinte en sentido horizontal de izquierda a derecha. Hágalo por capas delgadas permitiendo un corto secado entre capa y capa.

Limitaciones

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura	Entre 15°C y 40°C
Humedad Relativa	85% Máximo

REDUCCIÓN DE PINTURA

Pintura lista para usar. No requiere reducción ni es posible.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Cuando termine de pintar, invierta el aerosol y oprima el actuador hasta que solo salga gas. Esto evitará la obstrucción del aerosol para aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES

Producto inflamable, aplicarse solamente en lugares bien ventilados libres de posible contacto con fuego, evitando inhalar vapores y el contacto con la piel, es recomendable usar mascarilla con filtro para vapores orgánicos durante su empleo.

Mantener fuera del alcance de los niños. No exponer el envase directamente al sol. No almacenar a más de 40°C.

Evite el contacto con los ojos y la piel. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque vomito, solicite atención medica de inmediato.

Para más información puede solicitar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

PRESENTACIONES

Aerosol Envasado de 10oz.